

DUMEX® Produro

Pintura vinil acrílica Grandes Obras.

Pintura vinil acrílica de alta tecnología diseñada para tener el máximo poder cubriente y rendimiento incluso en terminados pulidos. Su extraordinaria capacidad de cubrir así como sus propiedades autonivelantes le permiten tener un acabado perfecto en superficies lisas como cemento o yeso ocultando las imperfecciones de los muros.

Es la pintura Ideal para grandes obras y contratistas donde se requiere un máximo poder cubriente y rendimiento así como una buena vida útil.


**GRANDES
OBRAS**


Identificación de Componentes

Componente	% Máximo	Riesgo Inmediato	Grado de Riesgo			Equipo de Protección
			S	I	R	
Bióxido de Titanio (TiO₂)	1.0 - 25.0	NO	0	0	0	C
Óxidos de Hierro	3.5 - 15.0	NO	1	0	0	B
Ftalocianinas de Cobre	4.0 - 8.0	NO	1	1	0	D
Carbonatos de Calcio (CaCO₃)	7.5 - 15.0	11.5 mg/m³	1	0	0	E
Talcos	4.0 - 12.0	NO	0	0	0	C
Éteres de Glicol	0.01 - 1.0	NO	0	0	0	C
Polimeros uretánicos	1.0 - 5.0	NO	1	0	0	E
Polimeros acrílicos	35.0 - 52.0	NO	1	0	0	E

Datos técnicos

Terminado	Film Mate
Aglutinante	Vinil acrílico
Olor	Ligero a amoníaco
Presentación	1, 4, 19, 200 L
Rendimiento Teórico	10 - 12 m ² /L
Rendimiento real a 2 manos	7.5 m ² /L
Flamabilidad	No inflamable
Tiempo de secado al tacto	45 minutos máximo
Lavabilidad	>120,000 ciclos
Densidad	1.245 - 1.290 Kg/L
pH	8,5 - 9,5 estable
Viscosidad Brookfield	5000 - 7000 CPS
Viscosidad Stormer	105 - 109 Unidades Krebs
Sólidos en peso	51 - 53 %
Brillo	10 - 20 Un. a 60°

Basado en las Normas: NMX-C-429-ONNCE Pinturas - Determinación de la resistencia al desgaste por lavado | NMX-U-007 Pigmentos - Determinación del pH en dispersiones acuosas | NMX-U-024 - Pinturas - Determinación de la densidad absoluta | NMX-U-093 - Recubrimientos y productos afines - determinación de brillo | NMX-U-038 Determinación de la viscosidad mediante viscosímetro Brookfield

Recomendaciones

Limpie muy bien la superficie donde aplicara ya que deberá estar libre de polvo, grasas y otras suciedades. Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación. Las superficies sobre las que se aplicará deberán estar secas, fraguadas y selladas al momento de la aplicación de la pintura. Aplicar con brocha, rodillo, cepillo, pistola, pad paint o airless.

Precauciones

Pintura base acuosa libre de plomo. No se deje al alcance de los niños. Evitar el contacto directo con piel y ojos, en caso de contacto lavar con abundante agua limpia y acudir inmediatamente al médico. No se ingiera, en caso de ello, no provocar el vomito y de inmediato acudir al médico. Utilizar el producto con ventilación adecuada. Cierre bien el envase después de cada uso. Utilizar guantes y lentes al momento de aplicarla. El producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco. Utilizar preferentemente antes de 1 año.

www.dumex.mx